

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr: / No. 4/CPR/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ¹ 1. <i>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</i> ¹	Asfalt drogowy 70/100 Straßenbaubitumen 70/100
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ¹ 2. <i>Verwendungszweck(e):</i> ¹	Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy <i>Für Bau und Instandhaltung von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen</i>
3. Producent: ¹ 3. <i>Hersteller:</i> ¹	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock, Polska, <i>Polen</i> Tel.: (+48) 24 365 22 41 WYDZIAŁ ASFALTÓW PR4-1 ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska, <i>Polen</i>
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: ¹ 4. <i>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</i> ¹	2+
5. Norma zharmonizowana: ¹ 5. <i>Harmonisierte Norm:</i> ¹	EN 12591:2009 / PN-EN 12591:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane: ¹ <i>Notifizierte Stelle(n):</i> ¹	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434 <i>Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434</i>
6. Deklarowane własności użytkowe: ¹ 6. <i>Erklärte Leistung(en):</i> ¹	

Zasadnicze charakterystyki <i>Wesentliche Merkmale</i>	Właściwości użytkowe <i>Leistung</i>		Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426) <i>Konsistenz bei mittleren Gebrauchstemperaturen (Penetration 25°C PN-EN 1426)</i>	70 – 100	0,1mm	EN 12591:2009 p. 5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mięknięcia PiK wg PN-EN 1427) <i>Konsistenz bei erhöhten Gebrauchstemperaturen (Erweichungspunkt Ring und Kugel. PN-EN 1427)</i>	43 – 51	°C	EN 12591:2009 p. 5.2.3
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura łamliwości Fraassa wg PN-EN 12593) <i>Brüchigkeit bei niedrigen Gebrauchstemperaturen (Brechpunkt nach Fraass PN-EN 12593)</i>	≤ -10	°C	EN 12591:2009 p. 5.2.4
Wrażliwość temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg PN-EN 12591) <i>Temperaturabhängigkeit der Konsistenz (Penetrationsindex. PN-EN 12591)</i>	NPD	-	EN 12591:2009 p. 5.2.5
Stalność konsystencji – odporność na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1): <i>Beständigkeit gegen Verhärtung bei 163°C: (RTFOT PN-EN 12607-1):</i>			EN 12591:2009 p. 5.2.6
- pozostała penetracja w 25°C po RTFOT <i>- verbleibende Penetration 25°C nach RTFOT</i>	≥ 46	%	
- wzrost temperatury mięknięcia PiK po RTFOT <i>- Zunahme des Erweichungspunkts Ring und Kugel nach RTFOT</i>	≤ 9	°C	
Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych <i>Gefährliche, gesetzlich geregelte Substanzen</i>	spełnia <i>erfüllt</i>		EN 12591:2009 p. 5.3

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.¹

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.¹

W imieniu producenta podpisał(-a):¹
*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*¹

Krzysztof Kozera – Dyrektor Bloku Olejowo - Asfaltowego
(nazwisko i stanowisko / Name und Funktion)

Dyrektor
Bloku Olejowo-Asfaltowego

Krzysztof Kozera

(podpis)
(Unterschrift)

Płock, 29.08.2019

(miejsce i data wydania)
(Ort und Datum der Ausstellung)

¹ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

¹ VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 2011